

A termék legfontosabb tulajdonságai:

Az ikonok olyan lényeges tulajdonságokat jeleznek, amelyek egyedivé és a jövőre nézve fenntartható választássá teszik a termékeinket.



Az innovatív térhálósító technológiának köszönhetően az olaj a leggyakrabban használt vegyszerekkel szemben is kivételes ellenálló képességet biztosít.



A Bona komolyan veszi a környezet védelmét. Innovatív szemléletünknek megfelelően módszeresen a környezetterhelés csökkentésén és fenntartható megoldások kifejlesztésén dolgozunk.



Az EN 71-3 szabványnak való megfelelés igazolja, hogy a termék veszélyes nehézfémek – például ólmot, krómot vagy arzént – nem tartalmaz, így gyermekjátékok kezelésére is alkalmas.




A mai vízbázisú termékek maximális teljesítményt nyújtanak úgy is, hogy kisebb mennyiségű veszélyes illékony oldószert bocsátanak ki. Így a szerszámok tisztítása és a kiömlött anyagok feltakarítása is lényegesen egyszerűbb és kényelmesebb.



A Bona terasz- & bútorolaj egy magas szárazanyag-tartalmú olaj. Sokkal gazdaságosabb, és akár háromszor tartósabb, mint a hagyományos teraszolajok.



Bona fapadló- & bútorolaj egy magas szárazanyag-tartalmú olaj. Sokkal gazdaságosabb, és akár háromszor tartósabb, mint a hagyományos alapozó olajok.



A Bona termékei

A Bona a széles termékskálája segítségével valamennyi padlótípushoz biztosít megfelelő választást. Olvassa el a részletes útmutatóinkat, ha további információra van szüksége az olajozott, lakkozott, festett vagy kültéri padlók ápolásáról és felújításáról.



Az új Bona Spray Mop!

A Bona Spray Mop azonnal használható. A permetező-tisztító rendszer segítségével biztosítható, hogy a padlóra ne kerüljön a feltétlenül szükségesnél nagyobb mennyiségű tisztítószer, és így a faanyag károsodásának a veszélye is kisebb.



Bona Padlótörő kendő

A Bona Padlótörő kendő segítségével gyorsan és egyszerűen eltávolíthatja a padlójára kiömlött folyadékot.



A Bonáról

A Bona, mint a terület vezető szakértője, a fapadlók kezelésében szerzett több évtizedes tapasztalatára alapozva és az egyszerű használat, az egészségvédelemmel és a termékbiztonsággal kapcsolatos követelményeket szem előtt tartva fejlesztette ki a fapadlók felújítására szolgáló speciális termékpalettáját.

A Bonával minden nehézség nélkül gyönyörűvé varázsolható a padló. További információért látogasson el a bona.com weboldalra.

Padló olajozása

1 2 3
Step by Step





A fapadló olajozása

A fapadló felújítása elsősorban bonyolult feladatnak tűnhet, azonban a végeredmény mindenért kárpótol. Útmutatónk lépésről lépésre megmutatja, mit kell tennie ahhoz, hogy padlója visszanyerje régi szépségét.

Kellékek:

- Gumi lehúzó vagy rozsdamentes acél spatula
- Kis ecset
- Boholymentes kendő
- Kesztyű és védőszemüveg
- Eldobható cipővédő lakkozó papucs
- Műanyag zacskó az olajos rongyok/papír elhelyezésére

1 Előkészületek

A tökéletes felület kialakításához gondos csiszolásra és komoly előkészületekre van szükség. Fontos, hogy a felületet egészen a nyers fáig le kell csiszolni.

A csiszolás után alaposan át kell porszívózni a felületet és minden olyan egyéb helyet, ahova por kerülhetett. Az olajat szobahőmérsékleten (18 és 25 °C között) vigye fel. A szobát árnyékolja le, hogy ne érje közvetlen napfény a padlót.

A hézagok kitöltése

A felületen található hézagok kitöltéséhez és ahhoz, hogy ezek beolvadjanak a padló színébe, keverje a csiszolás során keletkezett faport a Bona Wood Filler hézagtömítő keverékhez. Nagyobb hézagokhoz használja a Bona Wood Mastic fugatömítőt.

Ehhez a szelcsiszoló használatakor keletkezett por a legalkalmasabb.

A fentieknél részletesebb útmutatáshoz olvassa el a termék dobozának hátoldalán található tájékoztatót, vagy látogasson el a bona.com weboldalra.

2 Az olaj felvitele

Keverje fel a doboz tartalmát használat előtt.

Az olajat szakaszonként vigye fel a padlóra. Ne tartson szünetet. A 30 négyzetméternél nagyobb felületeket² ossza több részre, és úgy vigye fel az olajat, NE pedig egyszerre.

VIGYÁZAT: Fennáll az öngyulladás kockázata. A használt rongyokat és egyéb szálás anyagokat használat után helyezze vízzel teli műanyag zacskóba vagy lezárt fémtartályba.



1. Öntsön némi olajat a padlóra és vékonyan terítse szét gumi lehúzóval vagy rozsdamentes acél spatulával. A szegélyeknél és a sarkokban használjon ecsetet.



2. Várjon 15 percet, hogy a fa megfelelően beszívassa az olajat. Ne hagyjon olajtöcsákat a padlón. Olajozza le a padlót még egyszer több olajjal.



4. 10-15 perc várakozás után a felesleges olajmennyiséget itassa fel a boholymentes kendővel. Gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől, és hagyja száradni a felületet.

Mikor lehet újra használni a padlót?

Az olajozástól számított 24 óra elteltével már újból járható a felület. 48 óra után már a bútorok is visszavihetők, azonban a szőnyegek leterítésével várjon még egy hetet. Egy hét elteltével már nedves moppal is tisztítható a padló.

MEGJEGYZÉS: Ha idő előtt használja a padlót, az olaj könnyen kigyöngyöződik. Ha felesleges olajréteget észlel, azonnal törölje fel. A már kikeményedett olajréteg kevés olajjal, vagy akár finom csiszolással és újbóli olajos bedörzsöléssel oldható fel.

3 Időszakos karbantartás

Az olajozott padlót olajjal telített állapotban kell tartani. Használjon a felület tisztán tartására és megővésére alkalmas padlótisztítót, például a Bona olajoztápadló-tisztítót. A padló takarításához ne használjon olyan univerzális tisztítószeret, amely eltávolítja a felület természetes zsírrétegét. A napi rendszeres takarítás során alkalmazzon száraztisztítási módszereket, így például porszívót, puha seprűt vagy a Bona Dusting Padet.

Ha nem szeretné, hogy az olajozott felület kifakuljon és kiszáradjon, a Bona olajapoló rendszeres használatával növelheti a padló vízzel és a szennyeződéssel szembeni ellenálló képességét. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha nem vár addig a karbantartással, amíg a padló kiszárad.



1. Tisztítsa meg a padlót Bona olajoztápadló-tisztítóval és a Bona mikroszálás tisztító pad segítségével.



2. Itassa át a Bona mikroszálás tisztító padet a Bona olajapolóval.



3. Permetezzen Bona olajapolót a padlóra, majd oszlassa szét a pad segítségével. Ügyeljen arra, hogy az olajapolót a padló egészen egyenletes vastagságú rétegben vigye fel. Hagyja az anyagot legalább két óráig száradni.